




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

مرمریت - چکاوک

	وزن مخصوص	2.65 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۷ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۹.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۵.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۸.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	وکستون ریز بلور (سایز بلور تا ۳۰۰ میکرون) دارای آلومک (سایز ۲-۱ میلی متر) متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	وکستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	ابرکوه
	نام معدن	مرمریت - چکاوک
	نام بهره بردار	شرکت صنایع سنگ چکاوک

شیب	8 °NW
امتداد	N10°E



سن زمین شناسی	الیگومیوسن
ذخیره قطعی معدن	126000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت وجود بازار فروش امکان افزایش میزان استخراج وجود دارد