




سنگ مرمریت نوید ابرکوه

	وزن مخصوص	2.66 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۵.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۹.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	پکستون پرفیروتاپیک مخفی بلور (سایز بلور تا ۲۰۰ میکرون) دارای آلومک (با سایز ۲ تا ۳ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت، کوارتز - مونت مورینیت
	نام علمی سنگ	پکستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	یزد
	نام معدن	سنگ مرمریت نوید ابرکوه
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی نوید

شیب	11° NE
امتداد	N30° W



سن زمین شناسی	الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	91000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد.