




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت قاسم زغالی

	وزن مخصوص	2.65 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۵ درصد
	مقاومت فشاری	۸۶.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۲.۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون با بافت پرفیروتاپیک دارای آلومک (تا ۵۰۰ میکرون) نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای رسی
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	یزد
	نام معدن	مرمریت قاسم زغالی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی بنیاد توانبخشی

شیب	18 ° NW
امتداد	N70 ° E



سن زمین شناسی	الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	1775000
استخراج سالیانه	25000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد