




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت صورتی و لیمویی بیشه در بهاباد

	وزن مخصوص	2.68 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۱ درصد
	مقاومت فشاری	۸.۰۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۵.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۵.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۴.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	و کستون پرفیرو تاپیک مخفی بلور نامتجانس دارای آلوکم با سایز ۳۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	و کستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	یزد
	نام معدن	سنگ مرمریت صورتی و لیمویی بیشه در بهاباد
	نام بهره بردار	شرکت کیمیا سنگ زاگرس

شیب	12 ° SW
امتداد	N50 ° W



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	100000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	بیش از میزان اعلام شده است