




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت رباط ابرکوه

	وزن مخصوص	2.67 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۴۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۵۱.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۷.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون پرفیروتاپیک مخفی بلور دارای آلوکم نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	ابرکوه
	نام معدن	سنگ مرمریت رباط ابرکوه
	نام بهره بردار	احمد ابراهیم پورتیزی

شیب	7 °SW
امتداد	N10 °W



سن زمین شناسی	الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	155000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد.