




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت جوشقان قالی

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۴ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۱.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۷.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک دارای بلور متوسط
	نام کانیهای اصلی	کلسیت، دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کوارتز
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ مرمریت جوشقان قالی
	نام بهره بردار	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

شیب	10° NW
امتداد	N20° E



سن زمین شناسی	ترشیری
ذخیره قطعی معدن	4125000
استخراج سالیانه	130000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است