




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت الوان بجستان

	وزن مخصوص	2.69 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۷ درصد
	مقاومت فشاری	۸۴.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیواسپارایت دارای آلوکم از نوع بایوکلاست و اینتراکلاست سیمان از نوع اسپارایت است
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر کلسیتی

	استان	خراسان
	شهرستان	بجستان
	نام معدن	سنگ مرمریت الوان بجستان
	نام بهره بردار	شرکت رزمندگان خراسان

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	3200000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد