




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت حسن آباد دهیید

	وزن مخصوص	2.7 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۱.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۷.۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۶.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	-----
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	-----
	نام علمی سنگ	کالکارتایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	فارس
	شهرستان	آبادیه
	نام معدن	سنگ مرمریت حسن آباد دهیید
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی کریستال انگورک دهیید

42SW	شیب
N60W	امتداد



سن زمین شناسی	سنوزوئیک (پالئوژن)
ذخیره قطعی معدن	158130
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است.
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است.