





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت چشمه بیگی

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۴.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۴.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون ریزبلور سفید رنگ (سایز بلورها کمتر از ۱۰۰ میکرون) دارای آلومک به اندازه ۳۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کرمانشاه
	شهرستان	هرسین
	نام معدن	سنگ مرمریت چشمه بیگی
	نام بهره بردار	آقای غلامرضا اصغری

شیب	35 ° SW
امتداد	N75° W



سن زمین شناسی	کرتاسه زیرین ژراسیک بلایی
ذخیره قطعی معدن	461000
استخراج سالانه	10000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است