





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

مرمریت شیرین سو

	وزن مخصوص	2.2 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۷،۰۲ درصد
	مقاومت فشاری	۷۳،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱،۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۰ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	و کستون دولومیتی پرفیرو تیک ، نامتجانس ، متوسط بلور دارای آلوم با سایز تا ۲۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	دولومیت ، کلسیت
	نام کانیهای فرعی	مونت مورینیت ، کوارتز
	نام علمی سنگ	و کستون دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	سنگ آهک

	استان	همدان
	شهرستان	همدان
	نام معدن	مرمریت شیرین سو
	نام بهره بردار	آقای حسین احمدیان

شیب	80°SW
امتداد	N50°W



سن زمین شناسی	الیگو میوسن
ذخیره قطعی معدن	200000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	درحد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	درصورت تجهیز معدن میزان استخراج افزایش خواهد یافت