




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت گوهره

	وزن مخصوص	2.44 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۴،۴۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱،۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱،۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵،۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با زمینه ریز بلور اندازه بلور تا ۲۰ میکرون دارای آلومین دارای اندازه ۵۰۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کرمانشاه
	شهرستان	هرسین
	نام معدن	سنگ مرمریت گوهره
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی ۲۹

۴۵° W	شیب
N85°W	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه زیرین ژراسیک بلایی
ذخیره قطعی معدن	136600
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است