





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت چک زرد

	وزن مخصوص	2.68 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۰ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۳.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	پکستون میکروکریستالین (سایز بلور تا ۱۰۰ میکرون) دارای آلوم با سایز ۳۰ تا ۵ میلی متر
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای رس دار و آهن دار
	نام علمی سنگ	پکستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کرمانشاه
	شهرستان	هرسین
	نام معدن	سنگ مرمریت چک زرد
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی 29

20° NE	شیب
N50°W	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه زیرین ژوراسیک بلایی
ذخیره قطعی معدن	750000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است