





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت کوثر

	وزن مخصوص	2.68 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۳۶ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۵.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیومیکرایت دارای آلومک از نوع بابوکلاست و سیمان میکرایتی است
	نام کانیهای اصلی	کلسیت و کوارتز
	نام کانیهای فرعی	ترکیبات آهن دار و دولومیت
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کرمان
	شهرستان	کرمان
	نام معدن	سنگ مرمریت کوثر
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی بعثت

20°NW	شیب
N25°E	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	120000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است