




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سنگ گستر

|                                                                                   |                        |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | وزن مخصوص              | 2.78 تن بر متر مکعب                                                                     |
|                                                                                   | درصد جذب آب            | ۰.۱۹ درصد                                                                               |
|                                                                                   | مقاومت فشاری           | ۱۰۷.۷ مگا پاسکال                                                                        |
|                                                                                   | مدول گسیختگی           | ۱۰.۳ مگا پاسکال                                                                         |
|                                                                                   | مقاومت خمشی            | ۱۰.۲ مگا پاسکال                                                                         |
|                                                                                   | مقاومت سایشی           | ۳۴.۲ سختی                                                                               |
|                                                                                   | شرح مطالعات میکروسکوپی | بایواسپارایت آلومک دار ( آلومک از نوع بایوکلاست و اینتراکلاست) بافت سیمان اسپارایتی است |
|                                                                                   | نام کانیهای اصلی       | کلسیت                                                                                   |
|                                                                                   | نام کانیهای فرعی       | مواد آلی                                                                                |
|                                                                                   | نام علمی سنگ           | بیواسپارایت                                                                             |
|                                                                                   | نام تجاری سنگ در ایران | مرمریت                                                                                  |
|                                                                                   | نام سنگ در سیستم ASTM  | مرمر : کلسیتی                                                                           |

|                                                                                     |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|  | استان          | کرمان                |
|                                                                                     | شهرستان        | کرمان                |
|                                                                                     | نام معدن       | سنگ مرمریت سنگ گستر  |
|                                                                                     | نام بهره بردار | شرکت تعاونی سنگ گستر |

|       |        |
|-------|--------|
| 30°N  | شیب    |
| N90°E | امتداد |



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| سن زمین شناسی         | کرتاسه                                |
| ذخیره قطعی معدن       | 600000                                |
| استخراج سالیانه       | 10000                                 |
| ارزیابی ذخیره         | ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است |
| ارزیابی میزان استخراج | در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است |