




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

چاه مرغی A

	وزن مخصوص	2.73 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۵ درصد
	مقاومت فشاری	۱۵۵.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۰.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۱.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	----
	نام کانیهای اصلی	کلسیت + دولومیت
	نام کانیهای فرعی	رسی
	نام علمی سنگ	----
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	فارس
	شهرستان	دهید
	نام معدن	چاه مرغی A
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی مجتمع معدن دهید

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	سنوزوئیک
ذخیره قطعی معدن	200000
استخراج سالیانه	200000
ارزیابی ذخیره	درحد ذخیره قطعی معدن است.
ارزیابی میزان استخراج	درحد استخراج سالیانه است.