




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

شانوره (۱)

 	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۴ درصد
	مقاومت فشاری	۷۵.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	اسپارایت کریستالیزه گرانو تاپی کدرشت بلور متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	
	نام علمی سنگ	
	نام تجاری سنگ در ایران	
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	کردستان
	شهرستان	فروه
	نام معدن	شانوره (۱)
	نام بهره بردار	سازمان اقتصادی کوثر

20°NE	شیب
N45°W	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	15000000
استخراج سالانه	70000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد