




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

مجتمع معادن گاوشان

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۶ درصد
	مقاومت فشاری	۹۱.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۹.۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	مادستون پرفیرو تاپیک پنهان بلور نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت کوارتز
	نام علمی سنگ	مادستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	سنندج
	نام معدن	مجتمع معادن گاوشان
	نام بهره بردار	اتحادیه تعاونی های معدنی گاوشان

شیب	55°-60° NS
امتداد	N45° W



سن زمین شناسی	اثوسن
ذخیره قطعی معدن	1300000
استخراج سالیانه	11700
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد

