





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

انگورک

	وزن مخصوص	2.73 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰،۱۵ درصد
	مقاومت فشاری	۱۵۵،۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۰،۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۱،۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	---
	نام کانیهای اصلی	کلسیت + دولومیت
	نام کانیهای فرعی	رسی
	نام علمی سنگ	---
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	فارس
	شهرستان	دهیید
	نام معدن	انگورک
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی مجتمع معدن دهیید

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	سنوزوئیک
ذخیره قطعی معدن	14947480
استخراج سالیانه	200000
ارزیابی ذخیره	درحد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	درحد استخراج سالیانه است