




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت پاقله سبزوار

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۳.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۵.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	دولوبیواسپارایت دارای آلوکم
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	----
	نام علمی سنگ	دولوبیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	خراسان
	شهرستان	نهبندان
	نام معدن	سنگ گرانیت ده مرغ
	نام بهره بردار	شرکت معادن قدس رضوی

50°S	شیب
N80°E	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	251964
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	کمتر از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.