





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سه نثار ۲

	وزن مخصوص	2.81 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۶ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۶.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲.۶ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی پرفیروتاپیک متوسط دانه نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت سه نثار 2
	نام بهره بردار	علیرضا رحیمی

شیب	20°NW
امتداد	N60°E



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	540000
استخراج سالانه	8000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالانه است