




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت نور سبز قروه

 	وزن مخصوص	2.83 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۶۰.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۵۰.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی پرفیروتاپیک درشت بلور متجانس
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت نور سبز قروه
	نام بهره بردار	شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ قروه

20°NW	شیب
N80°E	امتداد



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	585000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد