




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سرویه نی ریز

	وزن مخصوص	2.68 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۹ درصد
	مقاومت فشاری	۸۸.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۴۳.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	---
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	
	نام علمی سنگ	
	نام تجاری سنگ در ایران	
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	فارس
	شهرستان	شیراز
	نام معدن	سنگ مرمریت سرویه نی ریز
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی روحی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	6000000
استخراج سالیانه	30000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است