




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت پیر باباعلی

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۶ درصد
	مقاومت فشاری	۸۲.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۶.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۸.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک درشت بلور نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	سیلیکاتهای دگرگونی و کانی کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت پیر باباعلی
	نام بهره بردار	خداداد رضایی

شیب	15°E
امتداد	N5°W



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	700000
استخراج سالانه	12000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد