




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

شرکت مرمریت چاه پالیز شرقی

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۷ درصد
	مقاومت فشاری	۸۴.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیواسپارایت دارای آلوکم از نوع بایوکلاست و اینتراکلاست سیمان از نوع اسپارایت است
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	خراسان
	شهرستان	بجستان
	نام معدن	شرکت مرمریت چاه پالیز شرقی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی آراگونیت گناباد

شیب	10° - 20°W
امتداد	N80°E



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	1400000
استخراج سالیانه	13000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است