




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت گوهره چنار سنگ

	وزن مخصوص	2.56 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۲،۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۶،۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۸،۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۵،۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹،۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت پرفیروتاپیک ریز بلور، دارای آلومک، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت - مارن .
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	خرم آباد
	نام معدن	سنگ مرمریت گوهره چنار سنگ
	نام بهره بردار	شرکت چنار سنگ

شیب	23°NE
امتداد	W ° 75 N



سن زمین شناسی	الیگومیوسن
ذخیره قطعی معدن	60000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	کمتر از میزان اعلام شده است.