





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سربناو

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۴ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۵.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۶.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۵.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	مادستون پروفیرو تاپیک پنهان بلور نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت - کوارتز
	نام علمی سنگ	مادستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	سنندج
	نام معدن	مرمریت سربناو
	نام بهره بردار	محمد صالح کریمی

شیب	35°NW
امتداد	N50° E



سن زمین شناسی	اونس
ذخیره قطعی معدن	120000
استخراج سالیانه	4500
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد