




سنگ مرمریت خلیل آباد قروه

	وزن مخصوص	2.83 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۲.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۹.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه گرانو تاپیک درشت بلور متجانس (اندازه بلورها تا ۱ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کانی کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	خراسان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت خلیل آباد قروه
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی عمارت

شیب	42°NE
امتداد	N80°W



سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	1500000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز امکان افزایش وجود دارد