




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

معدن سنگ مرمریت قائم

	وزن مخصوص	2.62 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۵۸ درصد
	مقاومت فشاری	۷۷.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۳.۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بایواسپارایت دارای آلوکم بایو کلاستیک سیمان اسپارایتی دارای تخلخل تا ۵ درصد
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	چهارمحال و بختیاری
	شهرستان	شهرکرد
	نام معدن	معدن سنگ مرمریت قائم
	نام بهره بردار	حسینعلی قدسی

شیب	18 °SE
امتداد	N10°E



سن زمین شناسی	کرتاسه میانی
ذخیره قطعی معدن	92000
استخراج سالیانه	16000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است