




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

معدن سنگ مرمریت شیلا نه

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۲.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بایواسپارایت دارای آلوکم بایو کلاستیک سیمان اسپارایتی دارای تخلخل تا ۵ درصد
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	چهارمحال و بختیاری
	شهرستان	شهرکرد
	نام معدن	معدن سنگ مرمریت شیلا نه
	نام بهره بردار	شرکت گوهر سنگ شهرکرد

25° NE	شیب
N30°W	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه میانی
ذخیره قطعی معدن	231113
استخراج سالیانه	30000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است