




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

معادن سنگ مرمریت کلیا

	وزن مخصوص	2.66 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۴ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۸.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۷.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	مادستون بلور مخفی، زمینه موزائیکی فاقد آلومک اندازه بلورها تا ۱۰ میکرون
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	مادستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	2.66 کیلو گرم بر متر مکعب

	استان	مازندران
	شهرستان	بهشهر
	نام معدن	معادن سنگ مرمریت کلیا
	نام بهره بردار	شرکت معدنی تمیشه سنگ

25oSE	شیب
N65oE	امتداد



سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	786000
استخراج سالیانه	24000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی می باشد
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است