





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن آتشکوه

	وزن مخصوص	2.51 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۷۹ درصد
	مقاومت فشاری	۵۳.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۸.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۶.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون دارای آلوم با بافت پرفیروتاپیک نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	آراگونیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن آتشکوه
	نام بهره بردار	کمپته امداد امام

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	350000
استخراج سالیانه	20000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد