




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن طوره ماکو

	وزن مخصوص	2.66 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۲،۰۴ درصد
	مقاومت فشاری	۸۸،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴،۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷،۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷،۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	آهک اسپارایت با بافت گرانولاستیک ریز بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت و دولومیت
	نام کانیهای فرعی	ترکیبات آهن دار
	نام علمی سنگ	دولواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	ماکو
	نام معدن	سنگ تراورتن طوره ماکو
	نام بهره بردار	آقای بهروز شفاپی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	31000
استخراج سالیانه	4000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد