





سنگ تراورتن باقر آباد B1

	وزن مخصوص	2.45 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۴۲ درصد
	مقاومت فشاری	۶۸،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱،۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۳۸ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانو تاپیک نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت - آراگونیت
	نام کانیهای فرعی	دو لومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن باقر آباد B1
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی سولنگ سیدار

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	625000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد