





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن حاجی آباد محلات

	وزن مخصوص	2.55 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶ درصد
	مقاومت فشاری	۷۲.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه پرفیروتاپیک ، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	رس
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن حاجی آباد محلات
	نام بهره بردار	کمپته امداد امام

شیب	8°SE
امتداد	N55°E



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	1390000
استخراج سالیانه	100000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد