




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن کمن کوه اعلا

	وزن مخصوص	2.48 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۲۴ درصد
	مقاومت فشاری	۶۹،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۹،۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰،۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی نامتجانس پرفیروتاپیک - ریز بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	
	نام علمی سنگ	
	نام تجاری سنگ در ایران	
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	یزد
	شهرستان	ابرکوه
	نام معدن	تراورتن کمن کوه اعلا
	نام بهره بردار	طائی

شیب	13° SE
امتداد	N20° E



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	126000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت وجود بازار فروش امکان افزایش وجود دارد