





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن شاهوردی

	وزن مخصوص	2.4 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱.۵۳ درصد
	مقاومت فشاری	۷۲.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۷.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت گرانو تاپیک متجانس دانه ریز
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	
	نام علمی سنگ	
	نام تجاری سنگ در ایران	
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن شاهوردی
	نام بهره بردار	احمدافخمی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	370000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد