



شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن لیموئی نینه

	وزن مخصوص	2.29 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۳.۷۳ درصد
	مقاومت فشاری	۳۰.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۸.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۷.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت - رس - لیمونیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن لیموئی نینه
	نام بهره بردار	رمضانی

شیب	
امتداد	

سن زمین شناسی	
ذخیره قطعی معدن	
استخراج سالیانه	
ارزیابی ذخیره	
ارزیابی میزان استخراج	