





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن گرداب طرق

	وزن مخصوص	2.38 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱.۹۳ درصد
	مقاومت فشاری	۴۹.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۵.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۸.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک دارای بلور متوسط
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: تراورتنی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ تراورتن گرداب طرق
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی طلوع سنگ

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنری
ذخیره قطعی معدن	10000000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش میزان استخراج وجود ندارد.