




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن لمعه دشت

	وزن مخصوص	2.52 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۷۸ درصد
	مقاومت فشاری	۷۰.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۱.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	سنگ آهک اسپاریتی با بافت گرانوبلاستیک موزائیکی و تخلخل ۵٪
	نام کانیهای اصلی	کلسیت، آراگونیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	سنگ آهک اسپاریتی
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: تراورتنی

	استان	اردبیل
	شهرستان	اردبیل
	نام معدن	سنگ تراورتن لمعه دشت
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی آرتاکان

شیب	10°S
امتداد	N80°E



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	300000
استخراج سالیانه	6000
ارزیابی ذخیره	بیش از مقدار اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن در حد استخراج سالیانه خواهد بود