




تراورتن حجت آباد

	وزن مخصوص	2.53 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۵ درصد
	مقاومت فشاری	۴۱.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۸.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۳ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه پرفیروتاپیک متجانس دارای ارتوکم
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	
	نام علمی سنگ	
	نام تجاری سنگ در ایران	
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	یزد
	شهرستان	یزد
	نام معدن	تراورتن حجت آباد
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی اردکان کاوش

شیب	10° SE
امتداد	N10° E



سن زمین شناسی	کوارترن
ذخیره قطعی معدن	63000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد.