





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن و مرمر شواز

	وزن مخصوص	2.74 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۲ درصد
	مقاومت فشاری	۴۶۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱،۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹،۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷،۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه گرانو تاپیک متجانس درشت بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمر
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	یزد
	نام معدن	تراورتن و مرمر شواز
	نام بهره بردار	سیدرضا هاشمی نسب

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	57000
استخراج سالیانه	3000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد