




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن و مرمر تخت کمند جرقویه

	وزن مخصوص	2.53 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۲۴ درصد
	مقاومت فشاری	۳۸،۶۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۳ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۷،۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۱،۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک
	نام کانیهای اصلی	کلسیت، دولومیت
	نام کانیهای فرعی	ترکیبات آهن‌دار
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: تراورتنی

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ تراورتن و مرمر تخت کمند جرقویه
	نام بهره بردار	آقای حسین صلصالی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	244000
استخراج سالیانه	15000
ارزیابی ذخیره	درحد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	درحد استخراج سالیانه است