




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن مرگلر (معدن بایوردی)

	وزن مخصوص	2.64 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۸۱ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۴.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۶.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۷.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	آهک اسپاریتی با بافت گرانوبلاستیک ریز بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت و دولومیت
	نام کانیهای فرعی	ترکیبات آهن دار
	نام علمی سنگ	افی کلسایت
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	2.64 کیلو گرم بر متر مکعب

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	ماکو
	نام معدن	سنگ تراورتن مرگلر (معدن بایوردی)
	نام بهره بردار	شرکت نیکوسنگ

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	بعد از اولیگوسن
ذخیره قطعی معدن	114000
استخراج سالانه	5000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.