






شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن قرمز سردارآباد (آذرشهر)

	وزن مخصوص	2.54 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱.۶۷ درصد
	مقاومت فشاری	۵۰.۴۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۲.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک دانه ریز
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	اکسید آهن
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	آذربایجان شرقی
	شهرستان	آذرشهر
	نام معدن	سنگ تراورتن قرمز سردارآباد (آذرشهر)
	نام بهره بردار	شرکت تولیدی و فرآوری مواد معدنی ایران

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	کواترنری
ذخیره قطعی معدن	10000000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش میزان استخراج وجود ندارد.