




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

گرانیت خلیفه لو

	وزن مخصوص	2.61 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۵۷ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۹.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۶۱.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کوارتز سینیت تمام بلورین دانه درشت
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پتاسیک - پلاژیو کلاز - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول - بیوتیت
	نام علمی سنگ	کوارتز سینیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	زنجان
	شهرستان	زنجان
	نام معدن	گرانیت خلیفه لو
	نام بهره بردار	کت تعاونی معدنی آذین

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	پس از اتوسن
ذخیره قطعی معدن	6225000
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	در حد ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد