





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت ام آباد

	وزن مخصوص	2.6 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۰.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۹ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۵۵.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کوارتز منزونیت تمام بلورین (سایز دانه‌ها حدود ۵ میلیمتر)
	نام کانیهای اصلی	پلاژیو کلاز - کوارتز - فلدسپات قلیایی
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول - بیوتیت
	نام علمی سنگ	گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	زنجان
	شهرستان	زنجان
	نام معدن	گرانیت ام آباد
	نام بهره بردار	آقای محمدباقر محمدی

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	پس از ائوسن
ذخیره قطعی معدن	150500
استخراج سالیانه	3000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.