





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت امیر

	وزن مخصوص	2.61 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۶ درصد
	مقاومت فشاری	۱۵۶.۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کوارتزسینیت تمام بلورین درشت دانه (سایز ذرات تا ۶ میلی متر)
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول - بیوتیت
	نام علمی سنگ	کوارتز سینیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	زنجان
	شهرستان	زنجان
	نام معدن	سنگ گرانیت امیر
	نام بهره بردار	امیر خوش طینت

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	پس از ائوسن
ذخیره قطعی معدن	91510
استخراج سالیانه	3000
ارزیابی ذخیره	خیلی بیشتر از ذخیره اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد