




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت و نارچ

	وزن مخصوص	2.76 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۵۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۵۱.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۹.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۸.۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۶۲.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	میکرودیوریت کریستالیزه ریز بلور
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات پتاسیک ، پلاژیوکلاز ، پیروکسن ، آمفیبول
	نام کانیهای فرعی	مینتیت ، اسفن
	نام علمی سنگ	میکرودیوریت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	قم
	شهرستان	قم
	نام معدن	سنگ گرانیت و نارچ
	نام بهره بردار	شرکت معادن منگنز ایران

شیب	
امتداد	



سن زمین شناسی	الیگومیوسن فوقانی
ذخیره قطعی معدن	345000
استخراج سالانه	6000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن استخراج قابل افزایش است