




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت گنجانمه

	وزن مخصوص	2.72 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۴۶ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۷.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۷.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱- مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۵۷.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانودیوریت گرانولار تمام بلورین متوسط دانه اندازه بلور ۳ میلی متر
	نام کانیهای اصلی	پلاژیوکلاز، فلدسپات پتاسیک، پیروکسن، کوارتز، مسکویت، بیوتیت
	نام کانیهای فرعی	کلریت، سرسیت
	نام علمی سنگ	گرانودیوریت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	همدان
	شهرستان	همدان
	نام معدن	سنگ گرانیت گنجانمه
	نام بهره بردار	شرکت سنگاب همدان

شیب	60°SE
امتداد	N30°E



سن زمین شناسی	کرتاسه فوقانی
ذخیره قطعی معدن	270000
استخراج سالیانه	4000
ارزیابی ذخیره	بیش از ذخیره قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن بیش از میزان اعلام شده است