





شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت کهنوش

	وزن مخصوص	2.65 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۲۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۷.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱- مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۹۵.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرانیت درشت بلور کرانولار. اندازه بلورها تا ۵ میلی متر
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات، کوآرتز، پلاژیوکلاز
	نام کانیهای فرعی	بیوتیت و کانیهای تیره
	نام علمی سنگ	گرانیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	همدان
	شهرستان	همدان
	نام معدن	سنگ گرانیت کهنوش
	نام بهره بردار	شرکت احرار همدان

شیب	40°E
امتداد	N10°W



سن زمین شناسی	میوسن
ذخیره قطعی معدن	540000
استخراج سالانه	3000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز میزان استخراج افزایش خواهد یافت